



Stamoid AG
a Ferrari Group Company
CH-8193 Eglisau
www.stamisol.com

10

EN 13984

Stamisol ABS no. 50080
PP Verbund / PP composite / PP komposit
50m x 2.5 m x 0.45 mm

Dampfbremse / frein-vapeur / vapor barrier

Wasserdampfdurchlässigkeit Valeur de diffusion de vapeur Air layer thickness Equivalent	18 m (- 0.02 / +005)
Brandverhalten: Réaction au feu: Reaction to fire:	Classe E
Gewicht Poids weight	100 g/m ² (+/- 8 g/m ²)
Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration de l'eau Resistance to water penetration	Classe W 1
Zugfestigkeit in Längsrichtung: Résistance en traction dans le sens longitudinal: Tensile strength in longitudinal direction:	193 (± 10) N/5cm
Zugfestigkeit in Querrichtung: Résistance en traction dans le sens transversal: Tensile strength in transverse direction:	150 (± 10) N/5cm
Dehnung: (längs / quer) Allongement (longitudinal / transversal) Elongation (longitudinal / transverse)	70 / 80 (± 7) %
Widerstand gegen Weiterreißen (längs / quer): Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal): Tear resistance (longitudinal / transverse):	110 / 115 (± 10) N

Verlegeanleitung:

Die Verlegung von STAMISOL ABS erfolgt waagrecht zum Sparrenfeld, die glatte Folienseite zeigt zur Rauminnenseite und das Vlies zur Dämmung. Mit einer Überlappung von mind. 100 mm (Markierungsstreifen). Die Bahn wird mit Breitkopfstiften oder Klammern fixiert. Dabei ist zu beachten, dass die Befestigungen nicht durch das Material dringen. Alle Überlappungen, Anschlüsse und Nagelstellen müssen verklebt werden. Freibewitterungszeit max. 4 Wochen.

Instructions de pose:

Dérouler horizontalement le frein-vapeur STAMISOL ABS en commençant par la bande haute du mur ou toiture et en terminant par la bande basse ; la face enduite (brillante) vers l'intérieur, et la face rugueuse tournée vers l'isolant. Les recouvrements sont au minimum de 100 mm (ligne de repère). Le frein-vapeur doit être fixé mécaniquement, par exemple avec des agrafes. Attention, afin d'assurer une étanchéité à l'air, Stamisol ABS ne doit pas être percé (détails autour des passages de câbles et fluides). Tous les raccordements et recouvrement, doivent être collés. Ecran Non destiné à être exposé directement aux intempéries (non destiné à assurer une mise hors d'eau temporaire de l'ouvrage).

Instructions:

Unroll horizontally STAMISOL ABS top to bottom, the coated face towards interior, and the rough side to the outside.
Coverings are at least 100 mm (see marking on membrane). The vapor barriers must be fixed mechanically, by ex with staples. Beware not to perforate the material. All connections and covering must be glued together. Resistance to atmospheric conditions: 4 weeks.