CE

Stamoid AG
A Ferrari Group Company
CH-8193 Eglisau

www.stamisol.com

10

EN 13859 – 1

Stamisol Eco

PES Spinnvlies mit Acrylatbeschichtung

25m x 2.5 m x 0.4 mm

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen
Écran souple de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
Underlay for discontinuous roofing

Einbau mit 20 cm Überlappung Installation avec recouvrement 20 cm Installation with 20 cm overlapping	vor der künstlichen Alterung avant vieillissement artificiel before artificial ageing	/ nach der künstlichen Alterung / après vieillissement artificiel / after artificial ageing
Brandverhalten: Réaction au feu: Reaction to fire:	Classe E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration de l'eau Resistance to water penetration	Classe W 1	Classe W 1
Zugfestigkeit in Längsrichtung: Résistance en traction dans le sens longitudinal: Tensile strength in longitudinal direction:	350 N/5cm (± 10%)	330 N/5cm (±10%)
Zugfestigkeit in Querrichtung: Résistance en traction dans le sens transversal: Tensile strength in transverse direction:	350 N/5cm (±10%)	330 N/5cm (±10%)
Dehnung: (längs / quer) Allongement (longitudinal / transversal) Elongation (longitudinal / transverse)	30 / 32 % (±10%)	26 / 28 %(± 10%)
Widerstand gegen Weiterreissen (längs / quer): Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal): Tear resistance (longitudinal / transverse):	210 / 230 N (±10%)	
Kältebiegeverhalten (Biegsamkeit): Soupless à basse température (pliabilité): Flexibility at low temperature (pliability):	-30 °C	

STAMISOL ECO entspricht dem ZVDH Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB A/B/C und Unterspannbahnen USB A/B gem. den Tabellen 1 und ist als Behelfsdeckung in Verbindung mit dem Stamisolzubehör geeignet. STAMISOL ECO ist von der TU Berlin auf Schlagregenwiderstand geprüft und in den Versionen frei gespannt / auf Mineralfaser / auf Schalung als bestanden eingestuft. Die Freibewitterungszeit beträgt 12 Monate, bei längerer Freibewitterung ist Rücksprache erforderlich.