



Stamcoll IN

Colle à base d'émulsion aqueuse de polyuréthane et de gomme ester, pour joints de pare-vapeur

1. Descriptif

- Colle élastoplastique, prête à l'emploi, à base d'émulsion aqueuse de polyuréthane et de gomme ester.
- Produit exempt de chlore, de plastifiants, d'alcool et de solvants.
- Offre une adhésivité et une stabilité à toute épreuve, égalise les défauts de surface.
- Résiste au vieillissement sans sécher ni durcir, en conservant toutes ses propriétés adhésives.
- Résiste aux variations de température et à l'humidité.
- Inodore

2. Exemples d'application et mise en oeuvre

- Stamcoll IN sert à coller hermétiquement les joints de lés pare-vapeur selon SIA 180 & DIN 4108 / Partie 7.
- Mise en oeuvre sans latte de compression.
- Suit les dilatations et les rétractions du support sans arrachement.

2.1. Préparation du support

Le support doit être propre, exempt de toute poussière ou graisse, et offrir une portance suffisante.

2.2. Application et recommandations

Appliquer Stamcoll IN de manière régulière et ininterrompue, en formant un boudin ondulant d'environ 8 mm d'épaisseur. Appliquer le lé pare-vapeur avant pelliculation (dans les 15 minutes après application).

A protéger du gel pendant le stockage et la mise en oeuvre. Après durcissement, Stamcoll IN résiste aux températures de -20°C à $+80^{\circ}\text{C}$.

Ne pas appliquer Stamcoll IN sur les parties visibles, car les traces de colle ne peuvent pas être éliminées. Stamcoll IN peut être peint. Il faut compter une cartouche de 310 ml pour 7 m¹.



3. Spécifications techniques

Viscosité:	pâteuse, stable
Densité à 23 °C, 50 % HR:	~ 1,22 g/cm³
Pelliculation à 23 °C, 50 % HR:	~ 15 – 20 min.
Durcissement à 23 °C, 50 % HR:	~ 1 - 2 mm/d
Résistance à la température:	de - 20° à + 80 °C
Température de travail:	de + 5° à + 35 °C
Stabilité de stockage:	12 mois
Supports appropriés:	Pellicule PE, enduit, béton, pierre, bois
Couleur:	rouge

4. Conditionnement

Unité	Cartouche de 310 ml
Unités par carton	20
Unités par palette	1.200

5. Prescriptions de sécurité

cf. fiche de données de sécurité CE

6. Élimination

Videz svp complètement les cartouches. Élimination par l'organisme Point vert ou avec les codes de déchet suivants:

déchets vulcanisés ou durcis: 080410

déchets non vulcanisé ou non durcis:080410

cartouches vides: 150102



7. Garantie en cas de défaut

Toutes les informations figurant dans la présente notice se fondent sur l'état actuel de nos connaissances techniques et pratiques. Elles ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des essais pratiques en fonction des nombreux facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Nous excluons toute obligation en garantie du fait des indications figurant dans la présente publication ou de toute autre information émanant de Stamoid SA en rapport avec ladite publication (par ex. descriptifs de prestation, référence aux normes DIN, etc.). En cas de doute, seule fait foi la déclaration expresse et écrite de Stamoid SA concernant la prise en charge d'une garantie. Les caractéristiques décrites dans la présente notice correspondent aux propriétés du produit tel qu'il est livré. Elles sont exhaustives. Les propositions d'application n'impliquent en aucun cas une garantie par rapport à l'adéquation du produit pour l'application envisagée. Nous nous réservons le droit d'adapter en tout temps le produit en fonction des progrès techniques et des innovations. Nous nous tenons volontiers à disposition, en particulier dans les cas d'application problématiques. Si l'application prévue de nos produits est soumise à une autorisation officielle, il incombe à l'utilisateur de requérir cette autorisation. Nos recommandations ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation de tenir compte d'éventuelles atteintes aux droits de tiers ou, le cas échéant, d'effectuer les démarches nécessaires pour identifier de tels droits. Au demeurant, la garantie en cas de défaut est régie par nos conditions générales de vente, dont nous vous remettons volontiers un exemplaire sur demande.

8. Édition

1er décembre 2004, version 1.01

La présente notice devient caduque en cas de nouvelle édition.