



Serge Ferrari AG  
CH-8193 Eglisau

18

EN 13859 – 2

## Stamisol Color F 4681

System 3 / Notified body No. 0751 + No. 1508  
DOP No. F4681 – V2

PES/Glas Spinnvlies mit Acrylatbeschichtung  
Non-tissé polyester/vers avec enduction polyacrylique  
Polyacrylic coating on polyester/glas non-woven

26m x 2.5 m x 0.75 mm

Unterdeck- und Unterspannbahnen für offene Fassaden  
Ecrans souple pour murs et cloisons extérieur ouvert  
Underlays for open walls

vor der künstlichen Alterung / nach der künstlichen Alterung  
avant vieillissement artificiel / après vieillissement artificiel  
before artificial ageing / after artificial ageing

Brandverhalten:  
Réaction au feu:  
Reaction to fire:

Classe E

Widerstand gegen Wasserdurchgang  
Résistance à la pénétration de l'eau  
Resistance to water penetration

Classe W 1

Classe W 1

Wasserdampfdurchlässigkeit  $s_d$   
Permeabilité à la vapeur d'eau  $s_d$   
Water vapour transmission properties  $s_d$

< 0.05 m

Zugfestigkeit in Längsrichtung:  
Résistance en traction dans le sens longitudinal:  
Tensile strength in longitudinal direction:

330 N/5cm ( $\pm 10\%$ )

300 N/5cm ( $\pm 10\%$ )

Zugfestigkeit in Querrichtung:  
Résistance en traction dans le sens transversal:  
Tensile strength in transverse direction:

330 N/5cm ( $\pm 10\%$ )

300 N/5cm ( $\pm 10\%$ )

Dehnung: (längs / quer)  
Allongement (longitudinal / transversal)  
Elongation (longitudinal / transverse)

2 / 25 % ( $\pm 10\%$ )

2 / 20 % ( $\pm 10\%$ )

Widerstand gegen Weiterreißen (längs / quer):  
Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal):  
Tear resistance (longitudinal / transverse):

280 / 280 N ( $\pm 10\%$ )

Kältebiegeverhalten (Biegsamkeit):  
Soupless à basse température (pliability):  
Flexibility at low temperature (pliability):

-30 °C